

Disperzní lepidla WOODMAX

Použití

Lepidla	W 11.45	SW 12.47	EX 12.57	WR 13.50M	TC 24.50
Třída odolnosti dle EN 204	D1	D2	D2	D3	D4
Obecné truhlářské práce	++	+++	+++	+++	++
Spárovka	+	+	+++	+++	++
Tvrdé dřevo	-	+	+++	+++	+
Nábytkové kostry	+++	+++	+++	+++	++
Euro hranoly pro okna a dveře	-	-	-	++	+++
Dýchování	+	+++	+++	+++	++
Lepení HPL laminátů (umakartů)	+	++	++	+++	++
Kolíkování	+	+++	+++	+++	+
Korpusy / montáž	+	++	++	+++	++
Cinkové spoje	+	+	+++	+++	+++

Vysvětlivky: +++ = Velmi dobré / ++ = Dobré / + = Vyhovující

Technické parametry

Lepidla	W 11.45	SW 12.47	EX 12.57	WR 13.50M	TC 24.50
Třída odolnosti dle EN 204	D1	D2	D2	D3	D4
Tepelná odolnost DIN EN 14257	-	-	-	WATT 91	WATT 91
Sušina [%]	45 ± 2	48 ± 2	57 ± 2	50 ± 2	49 ± 1
Viskozita Brookfield [mPa.s]	15 000 ± 3 000	14 000 ± 3 000	12 000 ± 2 000	13 000 ± 2 000	12 000 ± 2 000
pH	7 ± 1	4 ± 0,5	7 ± 0,5	3,5 ± 0,5	4 ± 1
Minimální teplota tvoření filmu [°C]	2	8	3	6	9
Otevřený čas [min]	3 ÷ 8	3 ÷ 8	3 ÷ 5	3 ÷ 10	3 ÷ 8
Doba lisování za studena [min]	10 ÷ 25	10 ÷ 25	7 ÷ 15	15 ÷ 30	20 ÷ 25
Doba lisování za tepla [min]	-	1,5 ÷ 7	-	2 ÷ 10	-
Lisovací tlak [N/mm ²]	0,1 ÷ 1,2	0,1 ÷ 1,2	0,1 ÷ 1,2	0,1 ÷ 1,2	0,1 ÷ 1,2
Nanášení lepidla - spotřeba [g/m ²]	90 ÷ 180	90 ÷ 180	90 ÷ 180	90 ÷ 180	90 ÷ 180
Vlhkost dřeva [%]	8 ÷ 12	8 ÷ 12	8 ÷ 12	8 ÷ 12	10 ÷ 14
Relativní vlhkost vzduchu [%]	40 ÷ 70	40 ÷ 70	40 ÷ 70	40 ÷ 70	40 ÷ 70

[více na www.olepidlech.cz](http://www.olepidlech.cz)

ABIRON s.r.o.

Českobratrská 1403/2, 702 00 Ostrava

IČO: 27850871, DIČ: CZ27850871

www.olepidlech.cz

Čechy

Ondřej Grill

+ 420 602 775 574

o.grill@abiron.cz

Morava a Slovensko

Ing. Zbigniew Chmiel

+420 721 740 783

z.chmiel@abiron.cz